

Anzahl Schichten	Struktureffekt	Pistolen-eingangs-druck	Spritz-abstand	Zwischentrocknung bei 20°C/55% rel. Luftf.	Nassschicht (ca.)	Trockenschicht nach 7 Tagen (ca.)	Ergiebigkeit m ² /Liter	Ergiebigkeit kg/m ²	Staubtrocken nach (ca.)	Berührungstrocken nach (ca.)	KFZ Raum-trocknung (mind.)	Wasserbe-ständigkeit (ca.)	Schleiffähig (ca.)
1	leicht	3,5 bar	30-40 cm	keine	150 µ	120 µ	7,9	0,14	30 min.	60 min.	24 h	72 h	24 h
1	mittel	3,5 bar	40-60 cm	keine	275 µ	220 µ	4,2	0,27	40 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
1	stark	3,5 bar	50-80 cm	keine	475 µ	380 µ	2,4	0,47	50 min.	100 min.	24 h	72 h	24 h
1	extrem	3,5 bar	50-80 cm	keine	900 µ	720 µ	1,5	0,75	50 min.	100 min.	24 h	72 h	24 h
2	leicht, leicht	3,5 bar		20-60 min.	300 µ	215 µ	3,95	0,28	30 min.	60 min.	24 h	72 h	24 h
2	mittel, leicht	3,5 bar		20-60 min.	425 µ	330 µ	3,02	0,41	30 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
2	stark, leicht	3,5 bar		20-60 min.	625 µ	460 µ	2,57	0,61	30 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
2	mittel, mittel	3,5 bar		20-60 min.	550 µ	370 µ	3,02	0,53	40 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
2	stark, mittel	3,5 bar		20-60 min.	750 µ	585 µ	2,1	0,73	40 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
2	leicht, stark	3,5 bar		20-60 min.	625 µ	460 µ	1,65	0,61	40 min.	90 min.	24 h	72 h	24 h
2	mittel, stark	3,5 bar		20-60 min.	750 µ	585 µ	2,57	0,73	50 min.	100 min.	24 h	72 h	24 h
2	stark, stark	3,5 bar		20-60 min.	950 µ	650 µ	1,65	0,93	50 min.	100 min.	24 h	72 h	24 h
3	leicht, leicht, leicht	3,5 bar		20-60 min.	450 µ	320 µ	1,20	0,43	50 min.	100 min.	24 h	72 h	24 h
3	mittel, mittel, leicht	3,5 bar		20-60 min.	625 µ	615 µ	2,63	0,68	30 min.	75 min.	24 h	72 h	24 h
2	leicht, extrem	3,5 bar		20-60 min.	1050 µ	616 µ	3,63	0,89	30 min.	75 min.	24 h	72 h	24 h
2	extrem, extrem	3,5 bar		20-60 min.	1800 µ	1500 µ	0,75	1,49	60 min.	75 min.	24 h	72 h	24 h